

ADENIA

ACABADOS DISPONIBLES:	MATE
FORMATOS DISPONIBLES:	23X120
COLORES DISPONIBLES:	MIEL - ROBLE
TIPO DE PORCELANATTO:	PORCELANATO ESMALTADO
PROCEDENCIA	ESPAÑA
PROVEEDOR	STN
TRÁFICO:	BAJO - MEDIO - ALTO MODERADO
DESTONIFICACION	MEDIA - V3
ANTIDESLIZAMIENTO:	NO APLICA
USOS:	PAVIMENTO/REVESTIMIENTO Materiales aconsejados para espacios privados, y comerciales privados y públicos con trafico moderado

CARACTERISTICAS	UNIDAD	VALOR PROMEDIO	VALOR SERIE	METODO DE PRUEBA	RESULT
Dimensiones	Longitud y Anchura	±0.6%	CUMPLE	ISO 10545-2	CUMPLE
	Espesor	mm	9.7-10.00		CUMPLE
	Rectitud de cantos	±0.5%	CUMPLE		CUMPLE
	Ortogonalidad	±0,5 %	CUMPLE		CUMPLE
Planitud de la superficie	Planaridad	±0,5 %	CUMPLE	ISO 10545-2	CUMPLE
Absorción	0.50%	≤ 0.5%	≤ 0.5%	ISO 10545-3	CUMPLE
Calidad de la superficie	Un mínimo del 95% de las piezas deberán estar libres de defectos visibles que puedan afectar la apariencia		≥ 95%	ISO 10545-2	CUMPLE
Resistencia a la flexión	Esfuerzo rotura	≥ 1300	CUMPLE	ISO 10545-4	CUMPLE
	Resistencia a la rotura	Promedio Minimo >35 N/ mm2	35		CUMPLE
Resistencia a las manchas	Minimo clase 3		Clase 5	ISO 10545-14	CUMPLE
Resistencia química	Minimo GB		Clase GA	ISO 10545-13	CUMPLE
Resistencia a la abrasión	PEI IV				

Norma Internacional ISO 13006 prensada en seco Grupo Bla = E < 0,5 %

RECOMENDACIONES Instalación:

- Antes de la instalación, verificar si el nombre, tono, lote y formato del producto coinciden en todas las cajas y corresponden a lo especificado en el documento de compra.
- En el caso de existir un defecto visible en la superficie y/o en las dimensiones, informar antes de la colocación.
- Al realizar la compra, prever un adicional entre 5% y 10% por desperdicio y futuros mantenimientos.
- Instale el producto sobre una superficie firme, nivelada y limpia.
- Aplique el pegamento en todo el reverso de la pieza y en toda la superficie donde instalará el material, luego colocar con pequeños golpes de martillo de goma.
- En el caso de porcelanatos rectificadas, se recomienda instalar con una junta o separación mínima de 2 mm. entre las piezas.
- En el caso de porcelanatos no rectificadas, instalar con una junta o separación mínima de 3 mm. entre las piezas.
- Tomar precauciones de limpieza durante la instalación para evitar impregnaciones indeseadas de fragua, pegamento u otros materiales.
- No se debe caminar sobre la superficie enchapada. El tiempo mínimo de secado para el tránsito de operarios es de 24 horas, para el uso en viviendas 3 días y uso intenso 7 días.

Mantenimiento y limpieza:

- Se debe utilizar un detergente neutro, de base alcalina sin abrasivos ni grasas, por ningún motivo se debe utilizar varsol, tinner, ácido muriático o cualquier otro agente con contenido graso o hipoclorito de sodio.

Para facilitar el mantenimiento de sus productos recomendamos el uso de productos de mantenimiento y limpieza:

- *DESINCRUSTANTE ATT: elimina la contaminación final de obra.*
- *DESMANCHADOR Y DESENGRASANTE ATT: Facilita la limpieza de manchas causadas por suciedad, aceites naturales y sintéticos, ceras solventes, emulsionadas y poliméricas y suciedad asociada a caucho tipo marca de zapato o llanta.*
- *REMOVEDOR DE BOQUILLAS Y QUITA CEMENTOS ATT: elimina residuos de boquilla, cemento y todo tipo de mortero, utilizado en obra, sin modificar las condiciones físico-mecánicas del porcelanatto.*
- *PROTECTOR DE SUPERFICIES ATT: favorece la protección de porcelanattos pulidos, mates, naturales y rústicos sin alterar el color o brillo original de las piezas.*
- *MANTENEDOR DE USO DIARIO ATT: es un jabón limpiador de pisos con PH neutro. Producto biodegradable, ideal para el mantenimiento diario de todas las superficies*

RECUERDA:

- Nuestro producto cumple con las normas internacionales y sobrepasa en calidad los valores promedios exigidos, dando como resultado un producto con altos estándares de calidad y con unas bondades estéticas inigualables.
- No se aceptamos reclamaciones sobre producto instalado.
- En caso de presentar alguna inquietud frente al producto, por favor comuníquese a nuestras líneas de servicio al cliente. Bogotá 669 04 05 Resto del país 018000 113288 www.attmosferas.com